



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ)

ИЛ ООО «ТДЭС»

Per. № РОСС RU.31112.04ЖКХ0.ИЛ.00023 от 23 февраля 2018 года.

141730, г. Лобня, ул. Московская, д. 1

Телефон: +7(925)300-53-55, e-mail: lab.tdes@gmail.com.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0269-931-PRF-2019 от 20 марта 2019 г.
Наименование продукции: Комплексная гидроизоляционная добавка для бетона с эффектом самозалечивания трещин "Синзатим Кристалл".
Изготовитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ". Адрес: 620062, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, Генеральская улица, дом 3, офис 18.
Заявитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ". Адрес: 620062, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург, Генеральская улица, дом 3, офис 18.
На соответствие требованиям: ТУ 5775 - 002 - 41720114 - 2014 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ «СИНЗАТИМ».
Дата поступления образца: 08.03.2019 г
Дата проведения испытаний: 08.03.2019 г - 20.03.2019 г

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:**Результаты испытаний на соответствие ТУ 5775 - 002 - 41720114 - 2014 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ «СИНЗАТИМ»**

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Нормативное значение	Результаты испытаний	Вывод
1	Внешний вид	визуально. ТУ 5775-002-41720114-2014	Порошок серого цвета с белыми включениями	Сыпучий порошок серого цвета, механических примесей не содержит	
2	Влажность по массе, %	ГОСТ 8735-88. п. 10	Не более 1	0,86	С
3	Насыпная плотность смеси в стандартном уплотненном состоянии, кг/м ³	ГОСТ 8735-88. п. 9	1000±100	1045	С
4	Повышение марки бетона по водонепроницаемости: - ступеней - марка контрольного образца. W - марка образца с добавкой, W	ГОСТ 12730.5-84. п.2	Не менее 3	4 12 20	С
5	Прочность на сжатие бетона, МПа: - контрольного образца, МПа - образца с добавкой. МПа	ГОСТ 10180-2012	Не нормируется	44,9 44,5	С
6	Ширина самозалечивания трещин обводненных бетонных конструкций, мм	ТУ 5775-002-41720114-2014	Не менее 0,3	0,35	С

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.

Заключение:

Комплексная гидроизоляционная добавка для бетона с эффектом самозалечивания трещин "Синзатим Кристалл" соответствует требованиям ТУ 5775 - 002 - 41720114 – 2014 КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ «СИНЗАТИМ».

Испытания провел

**Руководитель
ИЦ ООО «ТДЭС»**



Р.Е. Андрейко

С.В. Шилов

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ.

Протокол испытаний не применяется при обязательной сертификации.